

#### ► ОПИСАНИЕ

SK2RF120-1 низкотемпературная разделительная пленка, специально разработанная для использования при изготовлении изделий из полимерно композиционных материалов методом контактного формования, в процессах инфузии, в условиях печного и автоклавного формования.

Пленка подходит для использования с широким спектром эпоксидных, полиэфирных и винилэфирных связующих, тем не менее, мы рекомендуем предварительно опробовать небольшое количество пленки перед изготовлением крупногабаритных изделий.

#### ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип материала:	Полиолефин (полипропилен)	Метод испытаний
Цвет:	Синий	
Максимальное удлинение	550%	ASTM D882
Прочность при растяжении	47 МПа	ASTM D882
Макс. Рабочая температура:	125°C	
Плотность:	0,97г/см <sup>3</sup>	ASTM D1505

#### ► РАЗМЕР

Артикул	Толщина	Ширина	Длина	Вид поставки рулона	Перфорация
SK2RF120-1BLNP28230250SHT	28µм	2,30м	250м	SHT - лист	без перфорации
SK2RF120-1BLNP28460250CF	28µм	4,60м	250м	CF – сложенная пополам	без перфорации
SK2RF120-1BLPJ28150250SHT	28µм	1,50м	250м	SHT - лист	с PJ
SK2RF120-1BLPK28150250SHT	28µм	1,50м	250м	SHT - лист	с PK
SK2RF120-1BLNP28150250SHT	28µм	1,50м	250м	SHT - лист	без перфорации
SK2RF120-1BLNP28125250SHT	28µм	1,25м	250м	SHT - лист	без перфорации

Срок годности: неограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► **ПРИМЕЧАНИЕ**

Максимально доступная ширина перфорированной плёнки - 1,75 м SHT  
Другие размеры рулонов доступны по спецзаказу.  
Пленка доступна с перфорациями PJ и PK.