

#### ► ОПИСАНИЕ

AERO-SA-5 – быстросохнущий прозрачный клей без ацетона с высокой степенью адгезии и большой площадью распыления для временной фиксации плёнок, различных легких пеноматериалов, вкладышей, тканей, нетканых материалов между собой и на различной поверхности.

Клей обеспечивает высокую первоначальную липкость и достаточное технологическое окно для позиционирования материалов. Низкая впитываемость обеспечивает хорошую видимость на поверхности и высокую площадь распыления. Мягкая, не рябистая поверхность клеевого слоя после распыления делает применение максимально комфортным.

#### ► ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Следующие технические данные несут информативный характер и не могут использоваться в технических условиях.

<b>Содержание твердых веществ (по массе):</b>	~18%
<b>Основа:</b>	Синтетические эластомеры
<b>Цвет (в мокром и сухом виде):</b>	Полупрозрачный
<b>Форма распыления:</b>	Низкодисперсный туман, распыление мелких частиц
<b>Диапазон склеивания:</b> <b>1 поверхность:</b> <b>2 поверхности:</b> <b>Сверхпрочные связь:</b>	10 сек – 10 мин 10 сек – 20 мин Распылить на обе поверхности - дать высохнуть не менее 30 секунд.
<b>Растворители:</b>	Пентан, 2-метилпентан, Циклогексан, метилацетат
<b>Точка воспламенения</b>	-40°C
<b>Покрытие*10,8 г/м2, м2 на кг:</b>	18
<b>% летучих органических соединений (ЛОС):</b>	75%
<b>Опасные загрязнители воздуха:</b>	Отсутствуют

### ► ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности: поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи, пыли, масла, отслоившейся краски, воска, жира и т. д.
2. Температура нанесения: для достижения наилучших результатов температура клея и склеиваемых поверхностей должна быть не менее 18°C.
3. Применение:
  - Хорошо встряхните баллон.
  - Поверните наконечник распылителя так, чтобы стрелка указывала на точку на ободке. (Примечание: всегда направляйте распылительный наконечник от себя и других.)
  - Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности.
  - Соедините слои, пока клей максимально липкий.
  - После использования переверните баллончик, нажимайте на наконечник распылителя до остановки струи.
  - Очистите распылительный наконечник скипидаром\*.
4. Диапазон склеивания:
  - 1 поверхность: 10 сек – 10 мин
  - 2 поверхности: 10 сек – 20 минДля сверхпрочного склеивания: распылить клей на обе поверхности - дать просохнуть не менее 30 секунд.
5. Очистка: излишки клея можно удалить с помощью средства для удаления клея.  
\* При использовании растворителей убедитесь в отсутствии источников воспламенения, включая сигнальные лампы, и соблюдайте меры предосторожности и инструкции производителя по использованию.

### ► ХРАНЕНИЕ

Наибольшие сроки хранения обеспечивает температура в диапазоне 16°C – 28°C. Более высокие температуры сокращают срок хранения. Более низкие температуры могут вызвать повышение вязкости временного характера. Ротация запасов по принципу «первым пришел – первым ушел».

### ► СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности продукта при хранении в рекомендованных условиях в оригинальной невскрытой упаковке составляет 24 месяца с даты изготовления.

### ► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием данного продукта изучите этикетку продукта и паспорт безопасности материала для получения информации о здоровье и безопасности.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая информация, рекомендации и другие заявления, содержащиеся в данном документе, основаны на тестах или опыте на момент выпуска последней версии документа. Данный документ не должен рассматриваться как гарантия какого-либо конкретного свойства продукта. Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса

### ► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Многие факторы, находящиеся вне нашего контроля и однозначно находящиеся в пределах знаний и контроля конечного пользователя, могут повлиять на использование и производительность продукта, в каждом конкретном случае применения продукта. Учитывая множество факторов, которые могут повлиять на использование и производительность продукта, пользователь несет единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, подходит ли он для конкретной цели и возможно ли применение продукта каким-либо способом в каждом конкретном случае.

### ► ГАРАНТИЯ, ОГРАНИЧЕННОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В случае если гарантия специально не указана на соответствующей упаковке продукта или в документации по продукту, гарантируется, что на момент отгрузки партия продукта соответствует применимым спецификациям.

Мы не предоставляем никаких других гарантий или условий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, любые гарантии или условия коммерческой пригодности или пригодности для определенной цели или любые подразумеваемые гарантии или условия, вытекающие из процесса использования или торговых сделок клиента.

В случае возврата товара, единственным и исключительным гарантийным обязательством является замена продукта или возмещение закупочной цены.

### ► ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

За исключением случаев, когда это предусмотрено законом, мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, связанные с продуктом, будь то прямые, специальные, случайные или косвенные, независимо от заявленной правовой теории, включая гарантию, контракт, халатность или строгую ответственность.