

Перфорация	Ø Отверстия	X (Поперёк рулона)	Y (Вдоль рулона)	Описание	Открытая площадь	Тип перфорации
PC	0,38мм	6,35мм	6,35мм	шахматная	0,14%	Перфорация горячей иглой
PJ	0,4мм	5мм	10мм	шахматная	0,126%	Перфорация горячей иглой
PK	0,6мм	3,5мм	2,5мм	шахматная	1,616%	Перфорация горячей иглой
PL	0,3мм	3,5мм	2,5мм	шахматная	0,404%	Перфорация горячей иглой
PM	0,38мм	500мм	500мм	прямая	0,00045%	Перфорация горячей иглой
PN	0,38мм	3,8мм	3,8мм	шахматная	0,395%	Перфорация горячей иглой

